

Universallim / universal fikseringslim

UZIN KE 50 ROLL&TACK

Emissionsfattigt dispersionslim / fikseringslim til LVT, PVC- og CV-gulvbelægninger, samt tæpper med latex, fleece- og PVC-skum

ANVENDELSESOMRÅDE:

- ▶ til formstabile LVT
- ▶ til homogene PVC-belægninger i baner og fliser
- ▶ til gummi gulvbelægninger i baner og fliser

EGNETHED:

- ▶ på absorberende og spartlede undergulve
- ▶ på tætte, ikke absorberende undergulve ved hæftlimning
- ▶ på gulve med indbygget gulvvarme
- ▶ til gulve der belastes med kontorstolehjul i henhold til DIN EN 12 529
- ▶ til gulv med normal belastning i bolig og erhverv
- ▶ til gulvbelægninger, der skal vådvaskes og sprayrengøres i henhold til RAL 991 A2.



PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN KE 50 ROLL&TACK er en kraftig hæftlim med en stærk vedhæftning, kort afluftningstid og lang bearbejdningstid. Limen kan anvendes som hæftlim eller fikseringslim. Til indendørs brug.


- ▶ Ergonomisk påføring med malerrulle i stående stilling er mulig.
- ▶ Lavt limforbrug.
- ▶ God vedhæftning og lang bearbejdningstid.
- ▶ Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri



TEKNISK DATA:

Emballage	KU-spand
Emballagestørrelse	2 kg, 10 kg
Holdbarhed	min. 12 måneder
Farve våd	beige
Farve tør	beige
Forbrug	100 - 220 g/m ²
Afluftningstid	20 - 40 minutter*
Bearbejdningstid / pot life	op til 24 timer*
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet
Belastningsbar	efter 24 timer*
Klar til svejsning/trådfugning	efter 24 timer*
Slutstyrke	efter 3 dage*

*Ved 20 °C og 65 % RF



FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Undergulvet skal være fast, bæredygtigt, tørt, uden revner og fri for stoffer, (snæv, olie, fedt) som reducerer vedhæftningen. Cement og gipsbaserede gulve skal slibes og støvsuges. Kontrollér undergulvet iht. gældende standarder, regler og datablade og reager på eventuelle fejl og mangler. Løse partikler og støv fjernes ved grundig støvsugning. Ud fra undergulvets type og beskaffenhed skal der vælges og anvendes en egnet primer og spartelmasse fra UZIN's produktsortiment. Lad altid den påførte primer og spartelmasse tørre helt op.

Følg altid produktdatabladene til de øvrige anvendte produkter.

FORARBEJDNING:

Anvendelse som hæftlim

1. Lim påføres jævnt med en egnet tandspartel på undergulvet og afluft afhængigt af påføringsmængde, rumklima, undergulvets sugeevne og gulvbelægningstypen. Der må kun påføres lim på et areal der kan lægges med gulvbelægningen inden for den beskrevne bearbejdningsstid, så man opnår en god vedhæftning til gulvbelægningens bagside.
2. Læg gulvbelægningen på efter den anbefalede afluftningstid, gnid den fast over hele overfladen (f.eks. med en filtbeklædt stang af Wolff, art.nr.: 62694 eller en tromle) masser altid gulvbelægningen over enderne for at fjerne eventuelle spændinger. Belast ekstreme gulvbelægningsdeformationer og undgå at efterlade luft under gulvbelægningen. Lad overfladen hvile i 20 minutter og troml derefter igen og gnid i kanter- og samlinger på plads.
3. Fjern limrester, mens de stadig er friske, med vand

Anvendelse som fikseringslim:

1. Påfør materialet jævnt på underlaget med en egnet rulle og lad det lufttørre/tørre helt (fingerprøve). En malerulle eller polyamidrulle 18 mm / 12 mm samt UZIN nylonplush-rulle er bedst egnet.
2. Læg gulvbelægningen inden for 24 timer*, gnid/rul den fast over hele overfladen og masser ender og ikke plane gulvbelægningskanter inden lægningen for at afspænde dem. Undgå at efterlade luft under gulvbelægningen. Lad overfladen hvile i 20 minutter og troml den derefter igen og gnid i kant- og samlinger med i limen.
3. Fjern limrester, mens de stadig er friske, med vand.

*En stabil vedhæftning efter 24 timer kan kun garanteres, hvis limlaget ikke er blevet forurenset af støv eller andet. Det anbefales derfor altid, at lægge belægningen så tidligt som muligt.

FORBRUG:

Klinge	Forbrug*
UZIN Nylon-Plys-Rulle	100 - 150 g/m ²
A5	180 - 200 g/m ²
A1	200 - 220 g/m ²

* Ved 20 °C og 65 % RF

VIGTIG INFORMATION:

- ▶ Original emballage kan ved en ikke for kølig opbevaring holde i min. 12 måneder. Frostbestandig til - 6 °C. En for lang lagringstid kan ændre produktets egenskaber i negativ retning. Åbnet emballage skal lukkes tæt til og indholdet bør bruges hurtigst muligt. Limen skal have rumtemperatur før den anvendes.
- ▶ Kan bedst bearbejdes ved 18 – 25 °C, en undergulvs temperatur over 15 °C og RF under 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger, høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter tørretiden.
- ▶ Lægning på fugtige undergulve kan blandt andet give emissionsproblemer. Derfor skal undergulvet og spartelmassen altid være tilstrækkelig tørre.
- ▶ En direkte limning på gamle limrester kan medføre vekselvirkning og dermed til ubehagelig lugt. Derfor skal gamle lag helst fjernes. Under alle omstændigheder skal gamle limrester bearbejdes med en spærrende primer og spartles tilstrækkelig tykt (som regel 3 mm) over hele fladen med en selvnivellerende spartelmasse.
- ▶ Gulvbelægninger skal før limningen være tilstrækkelig spændingsfri, akklimatiseret og tilpasset til det ved den senere anvendelse almindelige klima indendørs.
- ▶ Ved ekstrem temperaturbelastning på grund af solstråler, kraftig mekanisk belastning på grund af belastninger fra løftevogn, gaffeltruck o.l. eller ved fugt, der trænger ind oppefra, kontakt da teknisk afdeling for rådgivning om egnet lim.
- ▶ Ved ekstreme temperaturbelastninger på grund af solindfald, stærk mekanisk belastning fra løftevogne, gaffeltrucks osv. eller ved fugtindtrængning ovenfra anbefaler vi at anvende et alternativt produkt (f.eks. UZIN KE 66 HT eller UZIN KE 68). I tvivlstilfælde skal der indhentes teknisk rådgivning omkring anvendelsen.
- ▶ Følg de almindelige gældende regler for faget og teknikken for lægning af gulvbelægninger, samt de gældende nationale standarder.

GODKENDELSE OG MILJØMÆRKE

- ▶ Fri for opløsningsmidler
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Meget lav emission

SAMMENSÆTNING:

Polymer dispersion, kulstoffibre, konserveringsmidler, mineralaggregater, additiver og vand.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSE:

Opløsningsmiddelfrit. Brug af beskyttelsescreme eller handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Produktet indeholder fibre baseret på syntetiske polymermikropartikler (SPM). Hold beholderen tæt lukket. Opsaml straks spildt materiale fra beskadigede beholdere og genbrug eller bortskaff korrekt. Grundlæggende forudsætninger for den bedst mulige indendørs luftkvalitet efter gulvbelægnings arbejdet at de anbefalede byggepladsforhold og foreskrifter er overholdt, og at undergulv, primer og spartelmasse, er tørret tilstrækkeligt. Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993). Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Produktet indeholder syntetiske polymermikropartikler (SPM). Undgå udledning til miljøet. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.